

TITANLUX ESMALTE PIZARRAS AL AGUA

Interior. Mate



Código de producto : 01P

Descripción

Esmalte mate con muy buen aplanamiento, antireflectante, lavable y con muy bajo olor.

Ideal para la decoración en estancias de interior, paredes, puertas, muebles, electrodomésticos y pequeños elementos decorativos sobre los que se quiera escribir o dibujar con tiza.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica
Acabado	Mate
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Negro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,14 -1,18kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	8 - 12 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 - 2 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 12 horas
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Diluyente	Agua
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10°C - +30 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	34,5 - 35,5 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (d) (150/130) Max. COV 90 g/l.
Presentación	750 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente. Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.

Esperar un mínimo de 5 días antes de empezar a utilizar la superficie pintada como pizarra.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Aviso importante: utilizar tizas clásicas de tipo blando o rotuladores de tiza líquida (preferentemente el color blanco). Las tizas duras (también denominadas antipolvo) pueden rayar la superficie.

Se recomienda eliminar la tiza con un paño húmedo.

En la mayoría de soportes se puede aplicar directamente **Titanlux Esmalte Pizarras al Agua**. En soportes muy porosos o sobre metales, sellar o imprimir con **Preparación Multiusos al Agua**. Acabar con 2 manos de **Titanlux Esmalte Pizarras al Agua**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 o 2 capas de **Titanlux Esmalte Pizarras al Agua**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2017-02

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

01P - TITANLUX ESMALTE PIZARRAS AL AGUA

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

