

# TITANXYL MATA CARCOMAS PLUS

Interior - Exterior



Código de producto : 04D

## Descripción

Protector base disolvente listo al uso para la madera nueva y usada, contra la acción de la carcoma e insectos destructores de la madera, eficaz tratamiento curativo para la madera atacada, exterminándola y previniendo futuros ataques. Incoloro, no mancha la madera. Fácil aplicación, penetra y no forma capa. Bajo olor. **Nº Registro 16-80-08182.**

## Campos Aplicación

Ideal para proteger toda clase de construcciones de madera, vieja o nueva: vigas, persianas, ventanas, marcos, puertas, verjas, muebles, etc.

## Datos técnicos

<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incoloro
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,751 Kg/l
<b>Rendimiento (UNE 48282)</b>	Acción preventiva: 200ml/m <sup>2</sup> / Acción curativa: 300ml/m <sup>2</sup>
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	1 hora
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	24 horas
<b>Métodos de Aplicación</b>	Por el publico en general: Pincelado con el producto sin diluir / Por personal especializado: Aplicar el producto en la madera a tratar mediante brocheo, pincelado, pulverización o inmersión con el producto sin diluir
<b>Diluyente</b>	Listo al uso
<b>Limpieza de Utensilios</b>	Agua y jabón
<b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	62 °C
<b>Presentación</b>	4 l (únicamente uso profesional) y 750 ml
<b>Composición</b>	Permetrina 0,32% y Nafta fracción pesada csp 100%

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Certificaciones

**Cumple la norma EN 46-1:** Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de Hylotrupes bajulus tras ensayo de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado UNE-EN 84.

**Cumple la norma UNE EN 49:** Determinación de la eficacia preventiva contra Anobium punctatum tras ensayo de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado UNE-EN 84.

**Cumple la norma EN 118:** Determinación de la eficacia preventiva contra termitas del género Reticulitermes tras ensayo de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84.

**Cumple la Norma UNE EN 1390:** Determinación de la eficacia curativa de un protector contra larvas de Hylotrupes bajulus.

**Cumple la norma EN 370:** Determinación de la eficacia curativa frente a Anobium punctatum junto con los ensayos de

envejecimiento por evaporación según EN73.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

El producto está listo para ser utilizado, no se debe diluir. Mezclar bien antes de usar. Cerrar el recipiente herméticamente después de usar.

Antes de aplicar **Titanxyl Matacarcomas Plus**, proteger los materiales plásticos.

Las maderas a tratar deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura para facilitar la penetración del **Titanxyl Matacarcomas Plus**.

El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

**Madera atacada por la carcoma:** aplicar por inyección, hasta saturación, a través de los agujeros de salida de las carcoma o por taladros realizados al efecto.

**Madera no atacada por la carcoma:** para un efecto preventivo, aplicar a brocha, pincel o inmersión sobre superficies exentas de barniz y/o pintura.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Plazo de seguridad: 48 horas. No será nunca inferior al tiempo que tarde en fijarse el producto.

Fecha de actualización: 2016-09

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

04D - TITANXYL MATACARCOMAS PLUS

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

